

TROPICAL P

- 5°C

Caratteristiche	Metodo di prova	Unità di misura	Espressione dei risultati		Tolleranze
			TROPICAL P	TROPICAL P	
Norme di riferimento	/	/	EN 13707	EN 13707	/
Tipo di mescola	/	/	BPP - Bitume plastomerico	BPP - Bitume plastomerico	/
Tipo di armatura	/	/	Poliestere	Poliestere	/
Finitura superiore	/	/	Sabbia	Sabbia	/
Finitura inferiore	/	/	Film PE	Film PE	/
Destinazione d'uso (1)	/	/	SS-sottostrato/F-fondazioni	SS-sottostrato/SP-sotto protezione pesante/F-fondazioni	/
Metodo di applicazione	/	/	A fiamma	A fiamma	/
Difetti visibili	EN 1850-1	-	Supera	Supera	/
Lunghezza	EN 1848-1	m	≥ (10 -1%)	≥ (10 -1%)	/
Larghezza	EN 1848-1	m	≥ (1 -1%)	≥ (1 -1%)	/
Rettilinearità	EN 1848-1	-	Supera	Supera	/
Massa Areica	EN 1849-1	kg/m2	3 - 4 - 5	/	- 10%
Spessore	EN 1849-1	mm	3	4	- 0,2 mm
Impermeabilità (metodo B)	EN 1928:2000	-	Supera	Supera	/
Comportamento al fuoco esterno	EN 13501-5	-	F roof	F roof	/
Reazione al fuoco	EN 13501-1	-	EUROCLASSE E	EUROCLASSE E	/
Resistenza alla spellatura dei giunti	EN 12316-1	N/50 mm			- 20 N
Resistenza alla trazione dei giunti dei giunti - giunzioni di testa - giunzioni di lato	EN 12317-1	N/50 mm	350 250	350 250	- 20%
Proprietà a trazione - forza a trazione massima longitudinale - forza a trazione massima trasversale - allungamento longitudinale - allungamento trasversale	EN 12311-1	N/50 mm N/50 mm % %	400 300 35 35	400 300 35 35	- 20% - 20% - 15 pp - 15 pp
Resistenza all'urto (supporto rigido)	EN 12691	mm	700	700	/
Resistenza al carico statico (supporto morbido)	EN 12730	kg	10	10	/
Stabilità dimensionale	EN 1107-1	%	≤ 0,3	≤ 0,3	/
Flessibilità a bassa temperatura	EN 1109	°C	-5	-5	/
Resistenza allo scorrimento ad elevata temperatura	EN 1110	°C	110	110	/
Resistenza a caldo dopo invecchiamento artificiale	EN 1296 + EN 1110	°C	100	100	- 10°C
Invecchiamento per espos. ad una comb. di radiazione UV	EN 1297	-	Supera	/	/
Permeabilità al vapor d'acqua	EN 1931	-	μ = 20.000	μ = 20.000	/

Rev – 01/24

TECHNICON ITALIA srl reserves the right to modify the technical data in this specification sheet, which is based on current production without prior warning.

All indications in this specification sheet are based upon our experience and current working practices.

TECHNICON ITALIA s.r.l.

Via Galoppat, 134 – 33087
Pasiano di Pordenone (PN), Italia
P.IVA 01745250934 - REA PN - 101202
Tel.: 0434-614611, Fax: 0434-628178
www.technicon.it, info@technicon.it